

ÜRÜN KODU: 31958

PRODUCT CODE: 31958

TANIMI

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ, çimento esaslı, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, tek bileşenli, akıcı tipte tamir ve grout harcıdır.

UYGULAMA ALANI

- Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde ve tamirinde,
- Bordür ve kaldırım taşlarının montajında,
- Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde,
- Şehir mobilyalarının sabitlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanımı kolay ve uygulanır,
- Hızlı dayanım kazanır,
- Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir,
- Sadece su eklenerek kullanılır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri Toz
- Yoğunluk : 2±0,2 kg/l
- Basınç Dayanımı – 1 Saat : ≥ 10 N/mm²
- Basınç Dayanımı – 28 Gün : ≥ 45 N/mm²

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Harç, temiz soğuk suyun içerisine ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 3-4 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harcın uygulaması 5 dakika içerisinde yapılmalıdır.
- Döküm kalınlığı tek seferde 10 cm.' yi geçmemelidir.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaştırmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.

DESCRIPTION

DECOREPAIR-502 RAPID SETTING MORTAR, is cement-based, fast setting, high strength, ready-to-use, one component, fluent type, repair and grout mortar.

APPLICATION AREAS

- Raising the manhole covers and for repairing.
- The installation of bordure and curbstone,
- Repair of concrete floors exposed to vehicle and pedestrian traffic,
- Used for fixing of street furniture.

SPECIFICATIONS

- Easy to use and apply,
- Rapid compressive strength development,
- It has a self leveling feature
- Used only by adding water,
- It has high adhesion.

SURFACE PREPARATION

- Application surface, smooth, clean, non-fixed loose, flowering and cleaned from dust, must be sturdy.
- The application surface should be wetted and must be kept moist.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance/Color : Grey Powder
- Density : 2±0,2 kg / l
- Compressive Strength – 1 Hour : ≥ 10 N/mm²
- Compressive Strength – 28 Day : ≥ 45 N/mm²

APPLICATION CONDITIONS

- Substrate and ambient temperature must be between +5°C and +30°C.
- In places subject to direct sunlight, rain and strong winds, the application should be avoided.
- Frozen, melting or there is risk of frost within 24 hours of application surfaces should be avoided.

APPLICATION

- DECOTILE-108 Ridge Tile Adhesive Mortar, clean, cold water were added into the mixer with a low speed for 3-4 minutes until it is lump-free mix. The amount of water required is 3-4 l. for 25 kg. The amount of water in these rates should be set according to weather conditions. The application of the mixed material must be done in 5 minutes.
- Casting thickness of 10 cm at a time, must not exceed.
- If the surface and ambient temperature +25°C, in the event of the plaster with a sudden spraying method at regular intervals should be moisturized to prevent drying.
- Do not use the material hardened, by adding water.



Yapı Kimyasalları

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ DECOREPAIR-502 RAPID SETTING MORTAR

- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

- Tools used are cleaned with water immediately after application.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 2 kg/m².

CONSUMPTION

2 kg/m² for 1 mm thickness.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

STORAGE AND SHELF LIFE

Original, unopened packaging, in dry and humid environments, for 6 months from date of production.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

PACKAGE

25 kg Craft Bag.

8-fold stacked on pallets 64, 1600 kg.

Pallet Size: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.

SAFETY INFORMATION

During the handling and storage; eyes, mouth, skin and foods should be careful not to contact. In contact with skin and eyes should be washed with plenty of water.

Avoid contact with skin and eyes because it contains cement. If contacted, rinse with plenty of water.

It is recommended to use rubber gloves when applying the product.

Product should not be directly inhaled. If necessary, use a dust mask.

Keep out of the reach of children.

If necessary, consult your doctor.