



Yapı Kimyasalları

DECO-980 FAST ÜNİVERSAL HIZLI YAPIŞTIRICI

ÜRÜN KODU: 32603 / 32610

TANIMI

Universal hızlı yapıştırıcı, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında,
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde,
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma gücü,
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz,
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapıştırıcı;

- Görünüm : Sıvı jel / Aerosol
- Kimyasal Yapısı : Ethyl Cyanoacrylate / Hekzan
- Yoğunluk : $1,06 \pm 0,01 \text{ gr/cm}^3$
- Parlama Noktası : $>81^\circ\text{C}$
- Viskosite : 1200-1800 Cps 25°C
- Sıcaklık Dayanımı : -20°C ile $+70^\circ\text{C}$
- Uygulama Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$

Aktivatör;

- Görünüm : Aerosol
- Kimyasal Yapısı : Hekzan
- Sıcaklık Dayanımı : -20°C ile $+70^\circ\text{C}$
- Uygulama Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$ arası olmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır.
- Akan ya da sızan yapıştırıcıyı temiz bir bez yardımı ile hemen siliniz. Kuruyan yapıştırıcıyı yüzeyden temizlemek oldukça güçtür. Yapıştırıcının cildinizle temas etmesi halinde yapıştırıcıyı cildinizden sabunlu bir bez yardımı ile temizleyin. Aseton kullanımı etkili bir seçenek olacaktır ancak cildinizi tahriş etmesi oldukça olasıdır. Kürleşen yapıştırıcı siz uğraşmasanız bile zamanla cildinizden soyulacaktır. Yapıştırıcının göz ve ağız gibi hassas bölgeler ile teması halindeyse gözlerinizi ve ağızınızı daima açık tutarak bol su ile temizlenmeli. Eğer gerekirse tıbbi yardım alınması tavsiye edilir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

Set olarak;
200 ml + 50 ml.
400 ml + 100 ml.



Yapı Kimyasalları

DECO-980 FAST ÜNİVERSAL HIZLI YAPIŞTIRICI

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar original ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır.

Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Cilt ile temasında hızla kürleşir. Cilde ve göze damlatmayınız, gözle temasında ciddi hasar verebilir.

Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir.

Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır.

Aktivatör ambalajı basınçlıdır, delmeyiniz, sıkıştırmayınız. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.