

TANIMI

DECOSEAL-PB 850 İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM-POLİÜRETAN SU YALITIM KAPLAMASI, iki bileşenli, hızlı kürlenene, solventli, bitüm - poliüretan esaslı su yalıtım kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI

- Bina temellerinde,
- İstinat duvarlarında,
- Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde,
- Yeşil çatılarda,
- Asfalt, EPDM membranlarında,
- Su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Her türlü yüzeye mükemmel yapışır,
- Hızlı kürlenir,
- Kat üstü kat uygulaması yapılır, kabarcık oluşturmaz,
- Kolay uygulanır,
- Soğuğa karşı dirençlidir, -40°C' a dek elastikiyetini korur,
- Çatlak köprüleme özelliğine sahip,
- Su buharını engeller,
- Eksiz yalıtım sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Yüzey nemi azami %5, bağıl nem azami %50 olmalıdır. Aksi takdirde kabarcık oluşumu ve düşük aderans görülür.
- Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %5-6 nem içeriğine sahip olmalıdır.
- Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak temizlenmelidir.
- Tüm tozlar, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve/veya vakumlu süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Renk : Siyah
- Yoğunluk (Karışım) : 1±0,1 kg/lt
- Kap Ömrü : ≈30 dak.
(23°C,%50 bağıl nemde)
- Kür Zamanı : 1-3 saat
- Hafif Kullanım : 12-24 saat
- Tam Kuruma : 7 gün
- Çekme Dayanımı : >2 N/mm²
- Beton Yüzeye Yapışma : >2 N/mm²
- Sertlik (Shore A) : 35-40
- Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +30°C arasında

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOSEAL-PB 850, uygulamadan önce zeminin durumuna göre nemli zeminlerde DECOAS-EP 750 SU BAZLI EPOKSİ ASTAR ya da kuru zeminlerde DECOAS-EP 751 EPOKSİ ASTAR veya DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR uygulanarak zemin hazırlanır.
- DECOSEAL-PB 850, uygulanabilirlik süresi dikkate alınarak kullanılacak miktar kadar B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. İnceltme yapılmaz.
- Hazırlanan malzeme fırça veya rulo ile uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 12 saat (20°C), en çok 24 saattir. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen sanayi tipi solventler ile temizlenir. Rulolar bir daha kullanılamaz.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECOSEAL-PB 850 İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM-POLİÜRETAN SU YALITIM
KAPLAMASI

TÜKETİM

Minimum tüketim 1,0-1,5 lt/m²

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 5 kg. Takım halinde,
A Bileşen: 20 kg. + B Bileşen: 20 kg. Takım halinde.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF na bakınız.