



Yapı Kimyasalları

DECO-940 PU HIZLI KÜRLENEN PU MASTİK

ÜRÜN KODU: 32504/32511 / 32528

TANIMI

Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında,
- Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında,
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak,
- Metal sac bileşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için,
- Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Daimi esneklik,
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliindedir,
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz,
- Hacim kaybı yaşanmaz,
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir,
- Boyanabilir,
- SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolünce belirlenen VOC miktarı ile uyumludur,
- French A+ VOC emisyon yeterliliklerini karşılar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm : Tiksotropik Macun
- Kimyasal Yapısı : Poliüretan Esaslı
- Yoğunluk : 1,08±0,03 gr/ml
- Yüzey Kuruma Süresi : 40±10 dk. (23°C ve %50 R.H.)
- Kürleşme Hızı : min. 3 mm/gün (23°C ve %50 R.H.)
- Akma : 0 mm
- Sıcaklık Dayanımı : -40°C ile +90°C
- Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +40°C
- Shore A Sertlik : 50±5 (28 gün sonra)
- Kopmada Uzama : ≥%300
- Gerilme Direnci : min. 2,5 N/mm²

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Cam ve metal gibi gözenekli olmayan yüzeyler solvent ile tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden tamamen arındırılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +40°C arası olmalıdır.
- Islak, donmuş veya sürekli su bulunan zeminlere uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

- DECO-940, ucu kesilerek plastik konik ucu takılır ve kartuşun altındaki alüminyum kapak açılır. Mastik tabancasına yerleştirilerek uygulaması yapılır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde maskeleme bandı çekilmelidir.
- Uygulama yapılan yerde yüzey düzeltilmesi yapılmalıdır. Bu işlem sırasında malzeme içerisinde oluşmuş hava kabarcıkları patlatılmalıdır.
- DECO-940 kurumadan önce maskeleme bandı çıkarılmalıdır.
- Uygulama sonrası aletler alkol veya sanayi tineri ile temizlenmelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECO-940 PU HIZLI KÜRLENEN PU MASTİK

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak değişir;

Derz Geniřliđi	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Derz Derinliđi	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Derz Uzunluđu / 600 ml	5 m	3 m	2 m	1,3 m	1,1 m

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

280 ml. Alüminyum Kartuş,
310 ml. Alüminyum Kartuş,
600 ml Sosis.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir.
Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.