

TANIMI

DECOFUGA-1003 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN DERZ DOLGU, iki bileşenli, geniş yatay derzler için geliştirilmiş poliüretan esaslı derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

- Geniş dilatasyon derzlerinde,
- Su depolarının ve sulama kanallarının derzlerinde.

AVANTAJLARI

- Her türlü yüzeye mükemmel yapışır,
- Solvent içermez,
- Kolay uygulanır,
- Soğuğa karşı dirençlidir, -40°C' a dek elastikiyetini korur,
- Tatlı ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır,
- Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Yüzey nemi azami %5, bağıl nem azami %50 olmalıdır. Aksi takdirde kabarcık oluşumu ve düşük aderans görülür.
- Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %5-6 nem içeriğine sahip olmalıdır.
- Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak temizlenmelidir.
- Tüm tozlar, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve/veya vakumlu süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Derzin tabanı açık ise, polietilen (veya polistiren) dolgu fitili kullanılmalı ve derz genişliğinin yaklaşık yarısı kadar bir oranda boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Kıvamlı Sıvı / Gri-Beyaz
- Yoğunluk : 1,40±0,1 kg/lt
- Sertlik Derecesi (Shore A) : ≈25
- Dokunma Kuruluşu : ≈5 saat
(23°C,%50 bağıl nemde)
- Hafif Kullanım : 24 saat
- Tam Kuruma : 7 gün
- Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +30°C arasında

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOFUGA-1003 uygulamadan önce zeminin durumuna göre nemli zeminlerde DECOAS-EP 750 SU BAZLI EPOKSİ ASTAR ya da kuru zeminlerde DECOAS-EP 751 EPOKSİ ASTAR veya DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR uygulanarak zemin hazırlanır.
- DECOFUGA-1003, uygulanabilirlik süresi dikkate alınarak kullanılacak miktar kadar B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. İnceltme yapılmaz.
- Uygulama yapılacak derzin içerisine yavaşça dökülür.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen sanayi tipi solventler ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



Yapı Kimyasalları

DECOFUGA-1003 İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN DERZ DOLGU

TÜKETİM

Yüze ve uygulama şartlarına bağlı olarak;

Genişlik / Derinlik	2 cm	4 cm	8 cm
1 cm	0,30 kg/m ²	0,60 kg/m ²	1,20 kg/m ²
2 cm	0,60 kg/m ²	1,20 kg/m ²	2,40 kg/m ²

AMBALAJ

A Bileşen: 5 kg. + B Bileşen: 5 kg. Takım halinde.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama yerinin iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF' na bakınız.