



Yapı Kimyasalları

# DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR

ÜRÜN KODU: 32269

## TANIMI

DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR, tek bileşenli, düşük viskoziteli, havanın nemi ile kürlenene, solventli şeffaf poliüretan astartır.

## UYGULAMA ALANI

- Beton, Sıva,
- Alçı yüzeyler,
- Poliüretan uygulamalarından önce,
- Ahşap vb. yüzeylerde kullanılır.

## AVANTAJLARI

- Her türlü yüzeye mükemmel yapışır,
- Emici yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar,
- Tek komponentlidir,
- Kullanımı kolay,
- Suya ve pek çok kimyasallara dayanıklıdır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Yüzey nemi azami %5, bağıl nem azami %50 olmalıdır. Aksi takdirde kabarcık oluşumu ve düşük aderans görülür.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Likit / Şeffaf
- Yoğunluk : 1,0±0,2 kg/lit
- Sertlik (Shore A) : >95
- Su Basıncına Karşı Direnç : Sızıntısız (1 m su sütunu, 24 saat)
- Beton Yüzeye Yapışma: 2,20±0,2 N/mm<sup>2</sup>
- Kurumaya Başlama Zamanı : 2-3 saat
- Tam Kuruma : 4 gün
- Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +30°C arasında

## UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

## UYGULAMA

- DECOAS-PU 101, kullanmadan önce elle veya düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. İnceltme yapılmaz.
- Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımıyla tamamen kaplanmalıdır. Büyük yüzeylerde, havasız sprej de kullanılabilir.
- 2-3 saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon kaplaması veya poliüretan derz dolgusu uygulanmalıdır.
- Hafif beton veya çimento sıvada olduğu gibi yüzey çok pürüzlü ise iki kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen sanayi tipi solventler ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 0,150-0,300 kg/m<sup>2</sup> dir.

## DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 9 aydır.

## AMBALAJ

5 kg.' lık Teneke Kova,  
15 kg.' lık Teneke Kova.



Yapı Kimyasalları

## DECOAS-PU 101 POLİÜRETAN ASTAR

### **GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF na bakınız.