



Yapı Kimyasalları

DECOREPAIR-EP 503 EPOKSİ TAMİR HARCİ

ÜRÜN KODU: 32290

TANIMI

DECOREPAIR-EP 503 EPOKSİ TAMİR HARCİ, iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenene, solventsiz, epoksi reçine esaslı tamir harcıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma özelliğine sahip,
- Akma ve sarkma yapmaz,
- Pasta kıvamında kolay uygulanır,
- Aşınmaya ve kimyasallara dayanıklıdır,
- Büzülme yapmaz,
- Yatay ve düşeyde kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

- Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında,
- Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde,
- Her türlü yapısal beton tamirinde,
- Beton çatlak tamirinde,
- Tij deliklerinin doldurulmasında,
- Kolon, perde ve kirişlerin tamiratında,
- Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama yapıştırılmasında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Pasta kıvamında / Beton Gri
- Yoğunluk : 1,60±0,2 kg/lit
- Basınç Dayanımı : ≥75 MPa
- Eğilme Dayanımı : ≥32 MPa
- Çekme Dayanımı : ≥17 MPa
- Betona Yapışma Dayanımı : ≥4 MPa
- Tava Ömrü (30°C) : 30 dakika
- İlk Sertleşme (30°C) : 8 saat
- Hafif Kullanım (30°C) : 18 saat
- Tam Mukavemet (30°C) : 7 gün

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey en az 25 N/mm² basınç dayanımına ve en az 1,5 N/mm² pull-off test sonucuna sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %5-6 nem içeriğine sahip olmalıdır.
- Delikler basınçlı hava ile temizlenmelidir.
- Metal yüzeylerin üzerindeki kir ve pas tamamen temizlenmelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır.
- Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çığ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.

UYGULAMA

- DECOPSİ 01 tava ömrü dikkate alınarak kullanılacak miktar kadar B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. İçerisine herhangi bir inceltici ilave edilmemelidir. Mala veya el ile karıştırma yapmayınız.
- Karışım mala veya spatula ile uygulanır. Delik doldurmada karışımı spatula yardımıyla kartuşa doldurarak kullanınız.
- Uygulama sonrası aletler kurumadan mümkünse sıcak sabunlu su ile, yoksa selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECOREPAIR-EP 503 EPOKSİ TAMİR HARCİ

KURUMA SÜRESİ

+20°C ve %65 nispi nemde;
İlk Sertleşme : 8 saat
Tam Mukavemet : 7 gün

TÜKETİM

1 metre dilatasyon bant montajı için yaklaşık 2 kg,
1,60 kg/dm³.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

Set: A:3,75 kg. Teneke kova + 1,25 kg. Teneke kova.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama yerinin iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF' na bakınız.