



Yapı Kimyasalları

# DECOSEAL-TRANS 700 ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI

ÜRÜN KODU: 32252

## TANIMI

DECOSEAL TRANS 700 SEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI, tek bileşenli, solventli, poliüretan esaslı havanın nemi ile kürlenene dayanıklı ve elastik şeffaf film oluşturan bir su yalıtım kaplamasıdır.

## AVANTAJLARI

- Yüksek Hidrofobik özelliğine sahip,
- Yüksek yapışma özelliğine sahip,
- UV' ye dayanıklı, sararma, solma yapmaz,
- Kalın katlar halinde uygulanır,
- Kesintisiz bir film oluşturur,
- Kolay uygulanır,
- Kabarcıklanma ve bozulma yapmaz,
- Soğuğa karşı dirençlidir,
- Nem buhar iletimi etkindir.

## UYGULAMA ALANLARI

- Beton, doğal taş yüzeyler,
- Cam yüzeyler,
- Mermer, seramik vb. yüzeylere,
- Verandalar, teraslar ve balkonlarda,
- Ahşap yüzeylerde kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Görünüm / Renk                             | : Sıvı / Şeffaf                 |
| • Yoğunluk                                   | : 1,0±0,2 kg/lit                |
| • Çekme Dayanımı                             | : >5 N/mm <sup>2</sup>          |
| • Shore D Sertlik                            | : ≈25                           |
| • Su Buharı Geçirgenliği                     | : ≥6 gr/m <sup>2</sup> / 24saat |
| • Dokunma Kuruluğu<br>(23°C,%50 bağıl nemde) | : ≈6 saat                       |
| • Hafif Kullanım                             | : 24 saat                       |
| • Tam Kuruma                                 | : 7 gün                         |

## YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey en az 25 N/mm<sup>2</sup> basınç dayanımına ve en az 1,5 N/mm<sup>2</sup> pull-off test sonucuna sahip olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %5-6 nem içeriğine sahip olmalıdır.

## UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır.
- Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çığ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.

## UYGULAMA

- Elle veya düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. İçerisinde herhangi bir inceltici ilave edilmemelidir.
- Astarlama yapıldıysa kuruduktan sonra ruluyla ya da fırça ile bir veya iki kat olarak uygulanır. Katlar arası 24 saati (20°C) geçmemelidir.
- Uygulama sonrası aletler kurumadan sellülozik tiner ile temizlenmelidir. Rulolar tekrar kullanılamaz. Çevre kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.  
Tam kuruma 7 gün.



Yapı Kimyasalları

## DECOSEAL-TRANS 700 ŞEFFAF SU YALITIM KAPLAMASI

### TÜKETİM

Minimum tüketim 0,10-0,50 lt/m<sup>2</sup>

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### AMBALAJ

1 kg. Teneke ambalaj,

5 kg. Teneke ambalaj.

### GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı bilgi için ürünün GBF na bakınız.