



Yapı Kimyasalları

DECO-920 SILICONIZE SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

ÜRÜN KODU: 32450/ 32467/ 32474 / 32481

TANIMI

Tek bileşenli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip elastiki bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak,
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında,
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır,
- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Tuğla, beton ve ahşap gibi tüm gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır.
- Yağmur, kar ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Boyanabilir. Kokusuzdur.
- Kürleştikten sonra su geçirmez.
- Küf tutmaz.
- SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolünce belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Macun / Şeffaf / Beyaz
- Yoğunluk : $1,60 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$
- Sertlik Derecesi (Shore A) : 30-50
- Elastikiyet : $\geq \%300$
- Kabuk Oluşumu : $50 \pm 20 \text{ dak.}$
- E 100 Modules : $0,55 \text{ kg/cm}^2$
- Sıcaklık Dayanımı : -10°C ile $+80^\circ\text{C}$
- Uygulama Sıcaklığı : $+5^\circ\text{C}$ ile $+40^\circ\text{C}$

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Derz genişliği belirlenirken silikonun hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
- Uygulamadan hemen sonra mastik yüzeyi ıslak bir sünger veya parmakla düzeltilebilir.
- Uygulamadan sonra uygulama alnını 2 saatliğine kuru tutunuz.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı $+5^\circ\text{C}$ ile $+40^\circ\text{C}$ arası olmalıdır.
- Gözenekli olmayan yüzeyler için astar kullanmaya gerek yoktur. Gözenekli yüzeylerde akrilik mastik su ile inceltirilerek astar olarak kullanılabilir.

UYGULAMA

- DECO-920, ucu kesilerek plastik konik ucu takılır ve uygulama yerine göre plastik uç çapraz olarak kesilir. Mastik tabancasına yerleştirilerek uygulaması yapılır.
- Uygulama yapılacak yüzeyde maskeleme bandı çekilmelidir.
- Uygulama yapılan yerde yüzey düzeltmesi yapılmalıdır. Bu işlem sırasında malzeme içerisinde oluşmuş hava kabarcıkları patlatılmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey sabunlu su ile ıslatılmış bir cisimle silinmelidir.
- DECO-920 kurumadan önce maskeleme bandı çıkarılmalıdır.
- Uygulama sonrası aletler su ile temizlenmelidir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECO-920 SILICONİZE SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

UYGULAMA ÖNERİLERİ

- Sürekli suya maruz kalan yerlerde kullanılmamalıdır.
- Yağmur veya don tehlikesi durumunda uygulanmamalıdır.

TÜKETİM

Uygulama Genişliği	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm
Uygulama Derinliği	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Verim / 280 ml	20 m	6 m	2,5 m	1,50 m	1 m

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 18 aydır.

AMBALAJ

280 ml Kartuş.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama esnasında asetik asit kokusu açığa çıktığından havalandırmalı yerlerde uygulayınız. Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.