

TANIMI
DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI - BEYAZ, cam tuğla yapıştırma ve derz boşluklarının doldurulmasında kullanılan, beyaz çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli cam tuğla yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANI
• İç ve dış mekânlarda cam tuğla yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Görünüm / Renk	: Beyaz toz.
• Yoğunluk	: 1,15 kg/lt
• Eğilme Dayanımı	: > 3 N/mm ²
• Basınç Dayanımı	: > 10 N/mm ²
• Çekme Dayanımı	: ≥ 0,5 N/mm ²

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
• Kullanılacak seramiklerin arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI
• Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
• Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlar da uygulama yapılmamalıdır.
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA
• DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI - BEYAZ, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 8-9 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
• Hazırlanan karışım uygun mala ile cam tuğlaya uygulanarak örme işlemi yapılır.
• Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalmalıdır. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
• Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur.
• Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
• Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ
Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM
Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 2-3 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba.
8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.
Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.
Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.