



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI – BEYAZ

ÜRÜN KODU: 31170

TANIMI

DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ, beyaz çimento esaslı, yüksek performanslı, suya dayanıklı, tek bileşenli, esnek seramik yapıştırma harcıdır. C2 TE

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda fayans, seramik, granit ve benzeri yüzey kaplama malzemelerinin (mermer, cam mozaik, doğal taş) yapıştırılmasında,
- Havuz seramiklerinin yapıştırılmasında,
- Sıcaklık farklılıkların olduğu yerlerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz toz
- Yoğunluk : 1,35 kg/lit
- Eğilme Dayanımı : > 3 N/mm²
- Basınç Dayanımı : > 20 N/mm²
- Çekme Dayanımı : ≥ 1 N/mm²

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Kullanılacak seramiklerin arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek silinmelidir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI - BEYAZ, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 6-8 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır, lastik tokmak ile malzeme yüzeye döşenir.
- Karolar 10-20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgâr gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur. Bu süre zarfında yapıştırılan karoların direk su ile temasından kaçınılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 4-5 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-106 HAVUZ SERAMİK YAPIŞTIRICI – BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.