

TANIMI

DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICISI – BEYAZ, beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, esneklik ve kayma direnci yüksek granit yapıştırma harcıdır.

Ürün Sınıfı: C2T

UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda granit, fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz toz
- Yoğunluk : 1,30 kg/lit
- Eğilme Dayanımı : >5 N/mm²
- Basınç Dayanımı : >10 N/mm²
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥0,5 N/mm²
- Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²
- Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²
- Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti: ≥ 0,5 N/mm²
- Açık Bekletme Süresi:
Çekme Yapışma Kuvveti: ≥ 0,5 N/mm² (min.
20 dak. Sonra)

TS EN 12004 C2T' ye uygun olarak üretilmektedir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICI – BEYAZ, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 6-7 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır ve lastik tokmak yardımı ile malzeme yüzeye döşenir. Büyük ebatlı yapıştırma uygulamasında mutlaka çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, yapıştırıcının ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile yüzeyde nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 4-6 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICI – BEYAZ

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.