



Yapı Kimyasalları

DECOSTRONG-503 BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

ÜRÜN KODU: 30449 / ÜRÜN KODU: 30354 / ÜRÜN KODU: 30456

TANIMI

DECOSTRONG-503 BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ, çimento, pigment, kimyasal katkıları ve sert mineral (Silis) agregadan oluşan, kullanıma hazır toz beton yüzey sertleştirici karışımıdır.

UYGULAMA ALANI

- Garaj, konut, ticari ve endüstriyel yapı zeminlerinde,
- Benzinlikler ve otoparklarda, depolarda ve yükleme alanlarında,
- Düzgün ve homojen yüzey oluşturması,
- Hafif trafiğe maruz yüzeylerde aşınma direncini artırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacı ile taze betona uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri / Kırmızı / Yeşil Toz
- Yoğunluk : 1,37 kg/lit
- Eğilme Dayanımı : >5 N/mm²
- Basınç Dayanımı : >30 N/mm²

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr veya güneş altında uygulama yapılmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Kalınlığı minimum 8 cm. olacak şekilde beton döküm ve mastarlama işlemi yapılır.

UYGULAMA

- Uygulaması yapılacak zeminin taşıyıcı betonu en az C25 veya C35 doz sınıfından olmalıdır. Uygulaması yapılacak taze betonun yüzeyi çelik mala veya tepsi perdahı ile perdahlanmalı ve tahta mala ile düzeltilmelidir. Mastarlama işi bittikten sonra, prize başlaması için beklenir. Beton sertleşmeye yakın, yani betona parmak ile basıldığında parmak izi (yaklaşık 0,5-1,5 cm derinliğinde) kalacak kadar sertleşmiş olmalıdır.
- Ano genişliği ve tüketim miktarına göre DECOSTRONG-503 BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ m²'ye 5 kg gelecek şekilde önce 2/3 oranında yüzeye serpilir. Yüzey sertleştirici, içindeki agregaların ayrışmaması için, serpme uygulaması yapılırken uzak mesafelere serpilmemelidir.
- Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin disk perdahı yapılarak betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır.
- Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalı ve perdahı yapılmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey suyunu istenenden çabuk kaybetmemesi için üzerine hafif şekilde su püskürtülür ve üzerine folyo veya telis bezi örtülür. Ortamın sıcaklığına göre 2-3 gün sonra derzleri kesilmelidir.

Ürünün amacının dışında oluşabilecek uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 5 kg/m²'dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.