

TANIMI

DECODERZ-203 DERZ DOLGU - BEYAZ, beyaz çimento esaslı, polimer katkı, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren derz dolgu malzemesidir.

Ürün Sınıfı: CG1

UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarında 1-16 mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz toz
 - Yoğunluk : 1,10±0,2 kg/lt
 - Eğilme Dayanımı : ≥ 2,5 N/mm²
 - Basınç Dayanımı : ≥ 15 N/mm²
 - Büzülme : ≤ 3 mm/m
 - Su Emme, 30 dak. Sonra : ≤ 5 g.
240 dak. Sonra : ≤ 10 g.
 - Aşınma Direnci : ≤ 2000 mm³
 - Kap Ömrü : 3 saat
 - Kabuklaşma Süresi : 15-20 dakika
- TS EN 13888 CG1' ye uygun olarak üretilmektedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak derz araları ve yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Derz Dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlar da uygulama yapılmamalıdır.
- Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECODERZ-203 DERZ DOLGU - BEYAZ**, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 20 kg. için 6,4-7,6 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı ilave edilmemelidir. Su oranının belirtilen miktarlardan fazlası veya az ilave edilmesi çatlama, tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir.
- Hazırlanan karışım uygulanacak zemine kauçuk veya lastik uçlu bir spatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.
- Uygulama sonrası malzeme suyunu kaybedip matlaşmaya başladığında, yaklaşık 20-30 dakika sonra yüzey ıslak bir bez veya sünger ile dairesel hareketlerle silinir. Silme işlemini zamanından önce veya çok sulu sünger ile yapılması durumunda renk dalgalanması yapabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir. Yüzey silme işlemi bitikten sonra, derz yerinden çıkmayacak kadar kurduğuna emin olduktan sonra kuru bir bez yardımıyla parlatılır.
- Derz çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda uygulandığında, sonuç performansını iyileştirmek için uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi tavsiye edilir.
- Kullanıma Alma Süresi: Duvarda 24 saat, Yerde 48 saat.
- Kabuklaşma Süresi: 15-20 dakika.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.



Yapı Kimyasalları

DECODERZ-203 DERZ DOLGU – BEYAZ

TÜKETİM

3 mm. derz aralığı için uygulanan kaplamanın boyutlarına göre 250 - 1500 g/m² dir (uygulama derinliği 10 mm.)

| Seramik Boyutları | Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m ²) | | | |
|-------------------|--|------|------|------|
| | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| 10x10 | 700 | 950 | 1200 | 1500 |
| 20x20 | 350 | 500 | 600 | 720 |
| 30x30 | 250 | 300 | 450 | 520 |

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

20 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1280 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

5 kg Plastik Kova.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiği için deri ve göze temasından kaçınılmalıdır. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.