



Yapı Kimyasalları

DECOTUT – 403 LİKİT MEMBRAN

ÜRÜN KODU: 30753

TANIMI

DECOTUT – 403 Likit Membran, akrilik esaslı, kurduğu zaman, eksiz, elastik, su yalıtımı sağlayan beyaz renkli bir kaplama oluşturan likit membrandır.

UYGULAMA ALANLARI

- Su geçirimsizlik istenen beton, sıva, tuğla v.b. yüzeylerde,
- Yatay ve düşey tüm yüzeylerde,
- Islak zeminlerin su yalıtımında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir,
- Kolay uygulanır,
- Eksiz, elastik bir kaplama tabakası oluşturur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Kıvamlı Sıvı
- Yoğunluk : 1,30±0,2 kg/lt
- Kopma Uzaması : en az %300
- Kuruma Süresi (20°C ve %65 HR' de) :
İlk Kuruma: 12 saat,
İkinci Kat : 24 saat,
Tam Kuruma: 48 saat.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmelidir.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.

UYGULAMA

- DECOTUT – 403 Likit Membran, temiz karışım suyuna 1:1 oranında su ile karıştırılarak astar olarak uygulanır.
- Uygulama yerinin özelliğine en az 2 kat olacak şekilde fırça veya rulo ile uygulanır. Katlarda inceltme yapılmadan kullanılmalıdır.
- Bir sonraki kat bir gün sonra uygulanmalıdır. Katlar birbirlerine göre ters yönde sürülür.
- Köşelerde, duvar ve baca kenarlarında, çatlak yerlerde yalıtım filesi kullanılmalıdır.
- Uygulama yapılan yerin üzerinde gezilecekse, su deposunda kullanılacaksa üzerine koruyucu tabaka yapılmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzeyler 24 saat yağmur, kar ve dondan korunmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5°C ve +30°C arasında yapılmalıdır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Beton perde duvarlarda yapılan uygulama sonrası yüzey, toprak ve kaya dolgudan korunmalıdır.
- Su deposu, sarnıç ve havuz uygulamasında son katı kumlama yapılarak pürüzlendirilir. Üzeri fayans, seramik gibi kaplamalarla kapatılmalıdır. 10 gün sonra su doldurulur.
- DECOTUT – 403 Likit Membran, suyun geldiği tarafa uygulanır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 35°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

TÜKETİM

0,750 – 1,5 kg/m² dir.



DECOTUT – 403 LİKİT MEMBRAN

Yapı Kimyasalları

AMBALAJ

5 kg. Plastik Kova,
20 kg. Plastik Kova.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
- S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
- S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.