



Yapı Kimyasalları

DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN

ÜRÜN KODU: 30791

TANIMI

DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN, bitüm emülsiyon modifiyeli sıvı bileşen ve özel katkılı toz bileşenden oluşan çift komponentli elastik su yalıtım kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI

- Temel, balkon, teras, garaj, ıslak zeminlerin yalıtımında,
- Teras yalıtımında kaplama altında,
- Tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır,
- Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir,
- Ek yeri yoktur,
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez,
- Üzeri kumlama yapılırsa, sıva ve harç tutar,
- Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Sıvı : Siyah kremli sıvı
Toz : Gri
Karışım : Siyah
- Yoğunluk: A+B Karışım: 1,13 kg/lt
- Tam Kuruma: yakl. 2-3 gün
- Yağmur Dayanımı: yakl. 5 saat
- Uygulama Süresi: 2-4 saat

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
- Islak veya dona maruz kalmış yüzeylerde, yüzey kuruyana kadar uygulama yapılmaz.
- Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye edilir.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.
- Uygulama yeri temizlendikten sonra DECOAS BİTÜM ASTAR sürülmelidir.

UYGULAMA

- Ürünün kovası açıldıktan sonra, tozun altındaki tepsi alınarak, sıvı bileşenin üzerine toz kısım ilave edilerek mikser hızı 300-400d/d ile 3-4 dakika karıştırılır. Homojen bir karışım elde edilir.
- 1. Katın uygulaması fırça, rulo veya uygun püskürtme cihazı ile uygulanır. 1. Kat ıslak iken taşıyıcı file (dikey yüzeyde 160 gr/m², yatay yüzeyde 75 gr/m² veya 90 gr/m²) ile kapatılmalıdır.
- Tam kuruma gerçekleşikten sonra 2. kat, 1. katın tersi yönünde uygulaması yapılır.
- 2. Katın tam kuruması tamamlanınca, bitümlü kaplamanın üzeri güneş, don, yağmur görmeyecek şekilde ince bir şap örtüsü, ısı yalıtım levhası, drenaj levhaları gibi örtülerle kapatılmalıdır.
- Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile yıkayın. Kuruduktan sonra ancak tiner ile temizleyebilirsiniz.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

Tırtık tesviyesi yaklaşık 1-2 kg/m²,
Zemin nemi/
Birikmeyen sızan su (DIN 18195-4) yakl. 4,6 kg/m²,
Islak Zemin ve Çatılarda
birikmeyen sular (DIN 18195 – 5)..... Yakl. 4,6 kg/m²,
Biriken sular (DIN 18195 – 6) yakl. 6,1 kg/m²,
Plaka ve Drenaj levhası yapıştırmalarında...yakl. 1,2 kg/m².



Yapı Kimyasalları

DECOTUT-405 ÇİFT KOMPONENTLİ LİKİT MEMBRAN

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

24 kg. Plastik Kova (A: 18 kg.+6 kg.).

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
- Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
- Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.
- Ürün depolaması sırasında üst üste en fazla 3 kova gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.