

TANIMI

DECODERZ-201 DERZ DOLGU – ANTİBAKTERİYEL, beyaz çimento esaslı, küf ve mantar oluşumuna dirençli, rahat işlenebilme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığı sağlayan katkıları içeren esnek derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarında 1-16mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mantar ve küf oluşumuna dayanıklıdır,
- Su emiciliği düşüktür,
- Çatlamaz,
- Düzdün yüzey oluşturur,
- Aşınmaya dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk: Beyaz toz.
- Yoğunluk: 1,13 kg/lt.
- Eğilme Dayanımı: $\geq 2,5$ N/mm².
- Basınç Dayanımı: ≥ 15 N/mm².
- Büzülme: ≤ 3 mm/m.
- Su Emme, 30 dak. Sonra: ≤ 5 g.
240 dak. Sonra: ≤ 10 g.
- Aşınma Direnci: ≤ 1000 mm³.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzdün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Küf ve mantar oluşmuş yüzeye yapılacak derz uygulaması öncesi, derz araları çamaşır suyu ile temizlenip, çamaşır suyundan arındırılmalıdır. Yüzeğe daha sonra derz dolgu uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.
- Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürünü almış olmalıdır.

UYGULAMA

- DECODERZ-201 DERZ DOLGU – ANTİBAKTERİYEL temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Gerekli su miktarı 20kg. için 6,4-7,6 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Su miktarının belirtilenden az veya fazla konulması çatlamaya, tozuma ve renk kusurlarına neden olabilir. Karıştırılan harç 5-10 dakika bekletilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılır.
- Hazırlanan karışım, uygulanacak zemine kauçuk veya lastik uçlu bir spatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.
- Yaklaşık 1 saat sonra yüzey ıslak bir bez veya sünger ile silinir. Yüzey silme işlemi bitikten sonra kuru bir bez yardımıyla parlatılır.
- Kullanıma Alma Süresi: Duvarda 24 saat, Yerde 48 saat.
- Kabuklaşma Süresi: 15-20 dakika.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.



Yapı Kimyasalları

DECODERZ-201 DERZ DOLGU – ANTİBAKTERİYEL

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

3 mm. derz aralığı için uygulanan kaplamanın boyutlarına göre 250 - 1500 g/m² dir (uygulama derinliği 10 mm.)

Seramik Boyutları	Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m ²)			
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
10x10	700	950	1200	1500
20x20	350	500	600	720
30x30	250	300	450	520

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

20 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1280 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.