

TANIMI

DECOTILE-102 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı fayans ve seramik yapıştırma harcıdır.

Ürün Sınıfı: C1T

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Gri toz
- Yoğunluk : 1,50±0,2 kg/lt
- Eğilme Dayanımı : >3 N/mm²
- Basınç Dayanımı : >5 N/mm²
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥0,5 N/mm²
- Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²
- Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²
- Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm²
- Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 0,5 N/mm² (min. 20 dak. Sonra)

TS EN 12004 C1T' ye uygun olarak üretilmektedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlar da uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOTILE-102 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 5,5-6,5 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır ve lastik tokmak yardımı ile malzeme yüzeye döşenir.
- Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, yapıştırıcının ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile yüzey ve seramikler nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaştırmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 4-5 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-102 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 Kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.