



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-108 MAHYA YAPIŞTIRMA VE TAMİR HARCİ

ÜRÜN KODU: 31941

TANIMI
DECOTILE-108 MAHYA YAPIŞTIRMA VE TAMİR HARCİ, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkılı mahya yapıştırma harcıdır.

UYGULAMA ALANI
• Çatılarda mahya, kiremit vb. yapıştırılmasında ve tamirinde kullanılır.

ÖZELLİKLER
• Kullanımı kolay ve uygulanır,
• Dekoratif çatılar sağlar,
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
• Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
• Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Görünüm / Renk : Kiremit Kırmızısı Toz
• Yoğunluk : 1,39±0,2 kg/lt
• Eğilme Dayanımı : ≥ 2 N/mm²
• Basınç Dayanımı : ≥ 5 N/mm²
• Kap Ömrü : maks. 2 saat.

UYGULAMA ŞARTLARI
• Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
• Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA
• DECOTILE-108 Mahya Yapıştırma Harcı, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 5-6 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
• Hazırlanan karışım bütün yüzeye aynı kalınlıkta uygulanır.
• Mahyanın birleşim noktaları boşluk kalmayacak şekilde sürülür. Şekil vermek için nemli sünger kullanılır.
• Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurummasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.
• Sertleşmiş ve katılmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
• Ahşap, metal gibi kaplamaların üzerine ve neme maruz yüzeylere uygulanmaz.
• Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ
Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM
1 adet mahya için yaklaşık 600 gr.' dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba.
8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.
Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-108 MAHYA YAPIŞTIRMA VE TAMİR HARCİ

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.