



Yapı Kimyasalları

## DECOPRIM-003 BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN KODU: 30333

### TANIMI

Yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, özellikle brüt beton yüzeylerde sıvadan önce çalışmayı kolaylaştıran astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ALANI

- Su emiciliği yüksek, beton yüzeylerde, tavan ve duvarlarda, çimento ve alçı esaslı sıvalardan önce aderans ve çalışma süresini artırmak amacıyla kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücüne sahip,
- Uygulama yüzeyinin belli olması amacıyla renklendirilmiş,
- Betonun emiciliğini azaltır,
- Uygulama yüzeyi ile siva arasında güçlü bir tutunma sağlar,
- Uygulama yüzeyini sertleştirir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Mavi kıvamlı sıvı
- Yoğunluk : 1,50±0,3 kg/lt

### UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.
- Yağ, gres, çiçeklenme gibi yapışmayı azaltıcı tabakalardan temizlenmiş olmalıdır.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA

- DECOPRIM-003 Brüt Beton Astarı, düşük devirli karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra tek kat olarak fırça veya rulo ile uygulanır.
- DECOPRIM-003 Brüt Beton Astarı, düşük devirli karıştırıcı ile devamlı karıştırarak maksimum %20 temiz su katılarak istenirse inceltilbilir. Daha pürüzlü yüzey dokusu elde etmek için inceltilmeden veya düşük oranda su ilave edilerek kullanılabilir.
- Su haricinde çözücü madde veya dolgu ilave edilmemelidir. Kullanmadan önce ve kullanım sırasında düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılarak kullanılır.
- Uygulama posteki rulo veya fırça ile tek kat halinde yapılmalıdır. Siva ve alçı uygulaması için 24 saat beklenmelidir. Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka siva, alçı uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama sırasında DECOPRIM-003 BRÜT BETON ASTARI, homojen halde uygulanması için aralıklı olarak düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Çökme olmamasına dikkat edilmelidir.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda süre uzar, yüksek sıcaklıklarda süre kısalır. Çok rüzgârlı havalarda ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra su ile yıkayın. Kuruduktan sonra ancak mekanik olarak temizleyebilirsiniz.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### TÜKETİM

200 – 300 gr/m<sup>2</sup> dir.

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

### AMBALAJ

12 kg. Plastik Kova.



Yapı Kimyasalları

## DECOPRİM-003 BRÜT BETON ASTARI

### **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.  
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.  
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.  
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.

### **GÜVENLİK BİLGİLERİ**

#### **RİZİKO UYARILARI:**

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

#### **GÜVENLİK UYARILARI:**

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
- S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
- S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
- S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.