



Yapı Kimyasalları

DECOMANTO-303 DEKORATİF MİNERAL SIVA – 0,5–1 mm

ÜRÜN KODU: 31927

TANIMI

DECOMANTO-303 Dekoratif Mineral Sıva – 0,5-1 mm, beyaz çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek mineral dokulu ve son katta kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış, elyaf takviyeli dekoratif iç ve dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI

- İçte ve dış cephelerde son kat kaplaması olarak güvenle kullanılır.
-

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Çimento esaslı olduğundan buhar geçirgenliği yüksektir ve nefes almasını sağlar,
- Su iticidir,
- Kolay desen verilir,
- Yüzey hatalarını giderir,
- Su bazlı boyalarla boyanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz granüllü toz
- Yoğunluk : 1,50±0,2 kg/lt
- Kuru Film Kalınlığı : E₅ >400 µm
- Tane Büyüklüğü : S₃ <1500 µm
- Su Buharı Aktarım Hızı : V₁
- Su Aktarım Hızı : W₃
- Çatlak Örtme Özelliği : A₀
- Karbondioksit Geçirgenliği : C₀
- Küf Gelişim Direnci : K₂

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır,
- DECOMANTO-302 ISI YALITIM SIVA uygulamasından en az 48 saat sonra DECOMANTO-303 DEKORATİF MİNERAL SIVA uygulaması yapılır,
- Uygulama öncesi mutlaka DECOPRİM-002 DEKORATİF KAPLAMA ASTARI uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- **DECOMANTO-303 DEKORATİF MİNERAL SIVA – 0,5-1 mm**, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 4,75-5,75 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 10 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır. Eğer gerekirse kıvamı ayarlamak için su ilave edilebilir. Karışım hava şartlarına bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan karışım paslanmaz çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla gelen malzeme yüzeyden temizlenir. Yüzeye ince tane doku elde etmek için 10 dakika içerisinde, plastik veya poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilmelidir. Desen verilirken malanın yüzeyi sık sık sıyırılmalıdır.
- Geniş alanlı yüzeylerde bindirme olmaması için iş üzerinde yeterli sayıda insan çalıştırılmasına, malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da detay köselerine gelinceye kadar ıslak ıslak sürülmesine özen gösterilmelidir. Özellikle pencere, balkon merkezlerinde bant ile çalışılması ve kör cephelerde fuga veya derz açılarak uygulama yapılması önerilir. Üzerinin renklendirmek amacıyla boyanması için normal şartlar altında 24 saat beklenmelidir.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, sıvanın ani kurumasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirme yapılmalıdır.



Yapı Kimyasalları

DECOMANTO-303 DEKORATİF MİNERAL SIVA – 0,5–1 mm

- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür. Tam kuruma 2-3 gündür. Düşük sıcaklık ve yüksek nem oranında kuruma süresi uzar.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 1,8-2,0 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 8 aydır.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.