



Yapı Kimyasalları

DECOLATEX ŞAP VE HARÇ KATKISI

ÜRÜN KODU: 30050
ÜRÜN KODU: 30067

TANIMI

DECOLATEX, çimentolu harç, sıva, şap gibi karışımlara ilave edilerek su geçirimsizlik, aderans ve mukavemet artırma sağlayan sentetik kauçuk emülsiyonudur.

UYGULAMA ALANLARI

- Sıvaların, döşeme şaplarının aderanslarını, mukavemetini ve su geçirimsizliğini arttırmada,
- Şapların aşınmaya dayanımını arttırmada,
- Serpme sıvaların düzgün zeminlere daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz Sıvı
- Yoğunluk : 1,30 kg/lt

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Uygulamada kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir.

UYGULAMA

- DECOSTONE LATEX, temiz karışım suyuna 1:1 – 1:4 (su/latex) arasında ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.
- Uygulama yerinin özelliğine göre su/latex oranında değişiklik olabilir.
- Hazırlanan sıvı karışım sıva öncesi astar olarak da kullanılabilir. Sıva astar tabakası kurumadan yapılmalıdır. Tek başına kullanmayınız.
- Hazırlanan sıvı karışım, kuru karışıma ilave edilip karıştırılmalıdır. Islak yüzeye sert kıllı fırça ile uygulanır. Bu tabaka kurumadan yeni harç uygulaması yapılmalıdır.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

DECOLATEX, uygulama şekillerine göre;

- **Beton ve Harç Katkısı olarak;** Çimento oranın %5 - 20' si kadar DECOLATEX kullanma suyuna eklenerek kullanılır.
- **Tamir Harcı Katkısı olarak;** DECOREPAIR-501 TAMİR HARC'I nın (25 kg) % 10' u kadar karıştırma kabına konur ve üzerine DECOREPAIR-501 TAMİR HARC'I sürekli karıştırılarak eklenir. İstenilen kıvam için yeterli miktarda su ilave edilir.
- **Aderans Harcı olarak;** 1 kısım çimento ve 3 kısım dişli kum ile karıştırılır ve 1:1 - 1:4 (DECOLATEX/Su) oranında kuru karışıma ilave edilir ve sürülebilir kıvama getirilir. Nemli yüzeye sert kıllı fırça ile uygulaması yapılır. Bu tabaka kurumadan şap atılır.
- **Serpme Harcı olarak;** 1 kısım çimento ve 3-4 kısım dişli kum ile karıştırılır ve 1:3 (DECOLATEX/Su) oranında kuru karışıma ilave edilir ve oldukça sıvı kıvama getirilir ve harç mala veya takoz fırça ile yüzeylere serpme yapılır. Bir gün kurumaya bırakılır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulamaya hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

20 kg. Plastik Bidon,
5 kg. Plastik Bidon.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanmadan önce karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.



Yapı Kimyasalları

DECOLATEX ŞAP VE HARÇ KATKISI

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.

S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.

S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.

S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağız sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.

Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.

Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.