



Yapı Kimyasalları

## DECODERZ-203 DERZ DOLGU – FLEX

ÜRÜN KODU: 30289

### TANIMI

DECODERZ-203 DERZ DOLGU – FLEX, beyaz çimento esaslı, polimer katkı, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren esnek derz dolgu malzemesidir.  
Ürün Sınıfı: CG2

### UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarında 1-16 mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz toz
- Yoğunluk : 1,10±0,2 kg/lt
- Eğilme Dayanımı : ≥ 2,5 N/mm<sup>2</sup>
- Basınç Dayanımı : ≥ 15 N/mm<sup>2</sup>
- Büzülme : ≤ 3 mm/m
- Su Emme, 30 dak. Sonra : ≤ 5 g.  
240 dak. Sonra : ≤ 10 g.
- Aşınma Direnci : ≤ 2000 mm<sup>3</sup>
- Kap Ömrü : 3 saat

TS EN 13888 CG2' ye uygun olarak üretilmektedir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

### UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.
- Derz Dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.

### UYGULAMA

- DECODERZ-203 DERZ DOLGU - FLEX, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 20 kg. için 6,4-7,6 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygulanacak zemine kauçuk veya lastik uçlu bir spatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.
- Yaklaşık 1 saat sonra yüzey ıslak bir bez veya sünger ile silinir. Yüzey silme işlemi bitikten sonra kuru bir bez yardımıyla parlatılır.
- Kullanıma Alma Süresi: Duvarda 24 saat, Yerde 48 saat.
- Kabuklaşma Süresi: 15-20 dakika.
- Sertleşmiş ve katılaştırmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

### TÜKETİM

3 mm. derz aralığı için uygulanan kaplamanın boyutlarına göre 250 - 1500 g/m<sup>2</sup> dir (uygulama derinliği 10 mm.)



Yapı Kimyasalları

## DECODERZ-203 DERZ DOLGU – FLEX

| Seramik Boyutları | Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m <sup>2</sup> ) |      |      |      |
|-------------------|--|------|------|------|
|                   | 3 mm   | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| 10x10             | 700  | 950  | 1200 | 1500 |
| 20x20             | 350  | 500  | 600  | 720  |
| 30x30             | 250  | 300  | 450  | 520  |

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### AMBALAJ

20 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1280 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

### GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.