



Yapı Kimyasalları

DECODERZ-203 DERZ DOLGU – EXTRA

ÜRÜN KODU: 31057

TANIMI

DECODERZ-203 DERZ DOLGU – EXTRA, beyaz çimento esaslı, polymer katkılı, tek bileşenli, rahat işleme, çatlama direnci ve renk kalıcılığını arttıran ekstra kimyasal katkıları içeren derz dolgu harcıdır.
Ürün Sınıfı: CG2 WA

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarında 1-16 mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk: Beyaz toz
- Yoğunluk: 1,13 kg/lt
- Eğilme Dayanımı: $\geq 2,5$ N/mm²
- Basınç Dayanımı: ≥ 15 N/mm²
- Büzülme: ≤ 3 mm/m
- Su Emme, 30 dak. Sonra: ≤ 5 g.
- Su Emme, 240 dak. Sonra: ≤ 10 g.
- Aşınma Direnci: ≤ 2000 mm³

TS EN 13888 CG2 WA' ya uygun olarak üretilmektedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Derz Dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlar da uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECODERZ-203 DERZ DOLGU – EXTRA, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 20 kg. için 6,4-7,6 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygulanacak zemine kauçuk veya lastik uçlu bir spatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.
- Yaklaşık 1 saat sonra yüzey ıslak bir bez veya sünger ile silinir. Yüzey silme işlemi bitikten sonra kuru bir bez yardımıyla parlatılır.
- Kullanıma Alma Süresi: Duvarda 24 saat, Yerde 48 saat.
- Kabuklaşma Süresi: 15-20 dakika.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

3mm. derz aralığı için uygulanan kaplamanın boyutlarına göre 250 - 1500 g/m² dir (uygulama derinliği 10 mm.)



Yapı Kimyasalları

DECODERZ-203 DERZ DOLGU – EXTRA

Seramik Boyutları	Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m ²)			
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
10x10	700	950	1200	1500
20x20	350	500	600	720
30x30	250	300	450	520

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

20 kg Kraft Torba.

8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1280 kg.

Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.